

# オイルシート #400

## 構成

クラフトパルプ・マニラ等を主原料とし、良質なグリセリン・ゼラチン・防腐剤・防錆剤等を含浸加工しさらに特殊な機械工程により、各種薬品の移行を防ぎ機械乾燥させた紙質のガスケット材料です。

## 特長

耐油性・耐溶剤性が特に優れており、材質も極めて均一である。

## 用途

ミッションケースカバーパッキン  
 サイドケースカバーパッキン等

## 使用条件

標準使用温度範囲                    - 40℃～120℃

## 物性

項目		単位	物性値	備考
厚み		mm	0.8	
基本的特性	圧縮特性 (70kgf/cm <sup>2</sup> )	圧縮率	%	35
		復元率	%	35
	引張強度 (横方向)	kgf/cm <sup>2</sup>	140	
フィード特性	ASTM No.3 oil (RT-22hr)	厚み変化率	%	5
		重量変化率	%	30
	ASTM Fuel B (RT-22hr)	厚み変化率	%	5
		重量変化率	%	30
	純水 (RT-22hr)	厚み変化率	%	35
		重量変化率	%	100

## 標準寸法

厚み (mm)	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.6	2.0	3.2
幅×長さ (mm)	1000×1000								

ロール品    0.5 t    100 m巻  
               1.0 t        50 m巻    もございます。